



产品规格数据表

产品说明

一个多用途, 半透明双面离型膜, 适用于多数综合性人造树脂系列产品如: 环氧, 酚醛, 三聚氰胺、橡胶, 等。可作为手操叠放用途, 从无压力 (0) 到高压应用 ( 1500 PSI) 并且温度可达 204 .C (400 .F) 。

适用于压合热集合塑料, 橡胶和多数人造树脂。应用范围非常广泛。

物理特性	典型的价值	单位	测试方法
抗拉强度 MD	25,000	PSI	ASTM D 882 A
抗拉强度 TD	30,000	PSI	ASTM D 882 A
伸长至断裂 MD	90	%	ASTM D 882 A
伸长至断裂 TD	60	%	ASTM D 882 A
弯曲强度	14,000	PSI	ASTM D 882 A
弯曲强度	14,000	PSI	ASTM D 882 A
厚度	1	Mil	
热量特性			
收缩 MD (190° C)	2.8	%	Unrestrained 5 minutes
收缩 TD (190° C)	0	%	Unrestrained 5 minutes
融解点	260	°C	

声明。

以上所述之典型的价值适用于Accuply® 10 。

Accurate Plastics不承担责任, 义务或不暗示保证关于上述信息。



33 Tech Park Drive  
 Technology Park  
 E. Falmouth, MA, 02536, USA  
 001 (508) 457-9097 - phone  
 001 (508) 457-9275 - facsimile  
[accuply@acculam.com](mailto:accuply@acculam.com) - e-mail